## 令和7年度 溶融スラグ試験結果

|             |                      |              | 4月採取     | 5月採取   | 6月採取   | 7月採取     | 8月採取   | 9月採取   | 10月採取  | 11月採取 | 12月採取 | 1月採取  | 2月採取 | 3月採取 |
|-------------|----------------------|--------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 項           | 目                    | 規格値          | 形式検査     | 受渡検査   | 受渡検査   | 受渡検査     | 受渡検査   | 受渡検査   |        | 受渡検査  | 受渡検査  | 受渡検査  | 受渡検査 | 受渡検査 |
|             |                      |              | その他検査    | -      | _      | その他検査    | -      | -      |        | その他検査 |       | その他検査 |      |      |
| 有害物の溶出      | カドミウム                | 0.003mg/l以下  | <0.001   | <0.001 | <0.001 | <0.001   | <0.001 | <0.001 |        |       |       |       |      |      |
| (mg/l)      | 鉛                    | 0.01mg/I以下   | <0.002   | <0.002 | <0.002 | <0.002   | <0.002 | <0.002 |        |       |       |       |      |      |
|             | 六価クロム                | 0.05mg/l以下   | <0.005   | <0.005 | <0.005 | <0.005   | <0.005 | <0.005 |        |       |       |       |      |      |
|             | 砒素                   | 0.01mg/I以下   | <0.002   | <0.002 | <0.002 | <0.002   | <0.002 | <0.002 |        |       |       |       |      |      |
|             | 総水銀                  | 0.0005mg/I以下 | <0.0005  |        |        |          |        |        |        |       |       |       |      |      |
|             | セレン                  | 0.01mg/I以下   | <0.002   | <0.002 | <0.002 | <0.002   | <0.002 | <0.002 |        |       |       |       |      |      |
|             | ふっ素                  | 0.8mg/I以下    | <0.08    | <0.08  | <0.08  | <0.08    | <0.08  | <0.08  |        |       |       |       |      |      |
|             | ほう素                  | 1mg/I以下      | <0.1     | -      | -      | _        | ı      | -      |        | -     | -     | -     | ı    | -    |
| 重金属含有量      | カドミウム                | 45mg/kg以下    | <1       | -      | -      | -        | _      | -      |        | _     | -     | -     | _    | _    |
| (mg/kg)     | 鉛                    | 150mg/kg以下   | 4        | 5      | 4      | 6        | 4      | 4      |        |       |       |       |      |      |
|             | 六価クロム                | 250mg/kg以下   | <1       | -      | -      | -        | -      | -      |        | -     | -     | -     | -    | _    |
|             | 砒素                   | 150mg/kg以下   | <1       | _      | _      | -        | _      | -      |        | _     | -     | -     | _    | _    |
|             | 総水銀                  | 15mg/kg以下    | <0.05    | _      | _      | -        | _      | -      | 溶      | _     | -     | -     | _    | -    |
|             | セレン                  | 150mg/kg以下   | 2        | _      | _      | -        | _      | -      | 融      | _     | -     | -     | _    | -    |
|             | ふっ素                  | 4000mg/kg以下  | 160      | 240    | 290    | 270      | 280    | 260    | 融<br>ス |       |       |       |      |      |
|             | ほう素                  | 4000mg/kg以下  | 150      | _      | _      | _        | _      | _      | ラ      | _     | -     | _     | _    | -    |
|             | シアン化合物               | 50mg/kg以下    | <5       | _      | _      | <5       | -      | -      | グ      |       | -     |       | -    | _    |
| 化学成分        | 酸化カルシウム              | 45.0%以下      | 35. 1    | _      | _      | 34. 1    | _      | _      | ラグを製造  |       | -     |       | _    | -    |
| (%)         | 全硫黄                  | 2.0%以下       | 0. 32    | _      | _      | 0. 29    | _      | _      | 一      |       | -     |       | _    | -    |
|             | 三酸化硫黄                | 0.5%以下       | <0.1     | _      | -      | <0.1     | _      | _      | l      |       | _     |       | _    | _    |
|             | 金属鉄                  | 1.0%以下       | 0. 23    | _      | -      | 0. 23    | _      | _      | て      |       | _     |       | _    | _    |
|             | 塩化物量                 | 0.04%以下      | <0.001   | _      | _      | <0.001   | _      | _      | ()     |       | -     |       | _    | -    |
|             | 金属アルミニウム             | 膨張率2.0%以下    | -2(膨張なし) | _      | _      | -1(膨張なし) | -      | -      | ない     |       | -     |       | -    | -    |
|             |                      | 24時間経過で膨張なし  |          |        |        |          |        |        | い<br>た |       |       |       |      |      |
| 粒度分布<br>(%) | 9. 5mm               | 100          | 100      | _      | -      | 100      | -      | _      | め      |       | -     |       | -    | -    |
|             | 4. 75mm              | 90~100       | 100      | -      | -      | 100      | -      | -      | ·      |       | -     |       | -    | -    |
|             | 2. 36mm              | 80~100       | 99       | -      | -      | 99       | -      | -      | 未      |       | -     |       | -    | -    |
|             | 1.18mm               | 50~90        | 81       | -      | -      | 83       | -      | -      | 検      |       | -     |       | -    | -    |
|             | 0. 6mm               | 25~65        | 37       | -      | -      | 39       | -      | -      | 査      |       | -     |       | -    | -    |
|             | 0. 3mm               | 10~35        | 13       | -      | -      | 15       | -      | -      |        |       | -     |       | -    | _    |
|             | 0. 15mm              | 2~15         | 5        | -      | -      | 7        | -      | -      |        |       | -     |       | -    | _    |
|             | 0. 075mm             | _            | 3        | -      | -      | 3        | -      | -      |        |       | -     |       | -    | -    |
| 絶乾密度        | (g/cm <sup>3</sup> ) | 2.5g/cm3以上   | 2. 79    | _      | -      | 2. 84    | ı      | -      |        |       | -     |       | ı    | -    |
| 表乾密度        | $(g/cm^3)$           | 2.45g/cm3以上  | 2. 78    | -      | -      | 2. 83    | ı      | -      |        |       | -     |       | ı    | -    |
| 吸水率         | (%)                  | 3.0%以下       | 0.40     | -      | -      | 0. 28    | ı      | -      |        |       | -     |       | ı    | -    |
| 安定性試験       | (%)                  | 10%以下        | 1.7      | -      | -      | 1.6      | ı      | -      |        |       | -     |       | ı    | -    |
| 粒径判定実積率     | (%)                  | 53%以上        | 54. 5    | _      | -      | 55. 8    | -      | -      |        |       | -     |       | -    | _    |
| 微粒分量試験      | (%)                  | 7.0%以下       | 2        | _      | -      | 3. 2     | -      | -      |        |       | -     |       | -    | _    |
| 有機不純物       |                      | 標準色より淡い      | 淡い       | -      | -      | 淡い       | ı      | -      |        |       | -     |       | ı    | _    |
| アルカリシリカ     | 反応 (化学法)             | 無害           | 無害       | -      | -      | 無害       | -      | -      |        |       | -     |       | -    | -    |
| ポップアウト確     | 認試験                  | ポップアウトがない    | 0        |        |        |          |        |        |        |       |       |       |      |      |